

for adjusting the pH to 8.5–10.5, 10–98, and a zirconium hydroxy complex chem. with ligand of oxychloride, oxynitrate, hydroxychloride, acetate, nitrate, propionate, carbonate, orthosulfate, phosphate, glycolate, mandelate, sulfate, and aluminate, in water 0.01–20 parts. Thus, a pigment having pH 9.8, Mylar opacity 86.98 at 7 lb/3300 ft² and solid content 61.46% was prepd. by adjusting a slurry contg. 40 parts TiO₂ and 60 parts calcined clay to pH 9.8 with 10% NaOH, repeatedly adding liq. Zr oxynitrate then with a dispersant to give a slurry having Brookfield viscosity 500–700 cP at 20 rpm.

129:29141q **Coating of mineral pigment microparticles with chitin.** Grandmontagne, Bernard; Brousse, Bernard (Merck S.A.; Grandmontagne, Bernard; Brousse, Bernard, Fr.) *PCT Int. Appl. WO 98 22,540* (Cl. C09C3/10), 28 May 1998, FR Appl. 96/14,216, 21 Nov 1996; 23 pp. (Fr). In the title process, gelation is prevented by coating the pigment particles with chitosan or its derivs. followed by acetylation. Adding a soln. of 30 g chitosan and 15 g AcOH in 5 L H₂O to a suspension of 1 kg nacreous pigment (Iridine 221, particle size 5–25 μm) in 8 L iso-PrOH and 12 L H₂O, stirring for 2 h, adding 100 g Ac₂O in 400 mL propylene glycol, and stirring at 15–25° for 2 h gave chitin-coated pigment particles.

129:29142r **Molded carbon black and their manufacture.** Hashiguchi, Tadashi; Tohata, Shuhei; Ikeda, Michihiro (Mitsubishi Chemical Industries Ltd., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 140,032* [98 140,032] (Cl. C09C1/48), 26 May 1998, Appl. 96/296,334, 8 Nov 1996; 6 pp. (Japan). Carbon black particles are press molded, wrapped, and ink-printed and used for resin colorants. Polyethy F 120 was kneaded with a master batch contg. Polyethy LF 440HA and ink-printed polyethylene film-wrapped molded carbon black (A) and formed into a sheet showing carbon black dispersibility index 334, vs. 342, for a sheet prepd. similarly using unprinted A.

129:29143s **Microspherical pigment powders, and their manufacture and use.** Jacobsen, Hauke; Hartmann, Werner; Katusic, Stipan; Schulz, Andreas; Giesecke, Norbert; Brandes, Ralph; Sperlich, Joerg (Degussa A.-G., Germany) *Ger. Offen. DE 19,647,038* (Cl. C03C8/14), 20 May 1998, Appl. 19,647,038, 14 Nov 1996; 14 pp. (Ger). Microspherical pigments with particle size <10 μm, useful for ceramics, plastics, synthetic films and fibers, and lacquers, are based on oxide or silicate supports having finely divided noble metals on the surface and/or in the particle cores and are manufd. by spray pyrolysis.

129:29144t **Manufacture of electrically conductive pigments.** Vogt, Reiner; Pfaff, Gerhard (Merck Patent G.m.b.H., Germany) *Ger. Offen. DE 19,647,539* (Cl. C09C1/00), 20 May 1998, Appl. 19,647,539, 16 Nov 1996; 6 pp. (Ger). Bright, decorative title pigments comprise Nb- or Ta-doped Sn oxide or TiO₂ layers on a platelet- or needle-shaped substrate, e.g. mica or silica. The pigments were manufd. by adding hydrolyzable Sn or Ti salt solns. and aq. Nb and/or Ta compd. solns. simultaneously to aq. suspensions of the substrates at a controlled pH, sepg., washing and drying the substrates and calcining at 200–1100° in the absence of O.

129:29145u **Pigment compositions and effect coatings.** Babler, Fridolin (Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Switz.) *Eur. Pat. Appl. EP 842,989* (Cl. C09B67/20), 20 May 1998, US Appl. 30,510, 13 Nov 1996; 9 pp. (Eng). The pigment compns. contain (A) 5–50 parts small particle size porous fillers, and (B) 50–90 parts colored pigments, wherein A + B = 100 parts. The pigment compns. are used for prepg. effect coating compns. which produce thin film finishes exhibiting strong lightness and color flop with a pronounced three dimensional effect. The thin film finishes are particularly interesting as automotive finishes.

129:29146v **Microspherical pigments, process for their preparation, and their use.** Sperlich, Joerg; Brandes, Ralph; Jacobsen, Hauke; Katusic, Stipan; Schulz, Andreas (Degussa Aktiengesellschaft, Germany) *Eur. Pat. Appl. EP 842,990* (Cl. C09C1/00), 20 May 1998, DE Appl. 19,647,037, 14 Nov 1996; 12 pp. (Ger). Microspherical pigments with particle size <10 μm, useful for ceramics, plastics, synthetic films and fibers, and lacquers, are based on oxides, oxide mixts., or silicates and are manufd. from aerosols of the precursors in a spray pyrolysis process. Thus, an aq. soln. contg. Al(NO₃)₃·9H₂O 9.83, Cr(NO₃)₃·9H₂O 10.46, and Co(NO₃)₂·6H₂O 7.60 g was converted to an aerosol, predried at 150°, and heated 90 min in an oxyhydrogen gas flame at 517–678° to give turquoise green Co(AlCr)O₄ ultrafine spherical powder with particle diam. (D) distribution D₅₀ = 1.0 μm, D₉₀ = 0.5 μm, D₁₀ = 3.5 μm.

129:29147w **Redispersible, instant pigment powders and their manufacture.** Bochmann, Gerd; Bruckner, Monika (Ultramarinfabrik Schindlerswerk Sachsische Blaufarbenwerk G.m.b.H.; Rubersteinwerk G.m.b.H., Germany) *Eur. Pat. Appl. EP 842,993* (Cl. C09D7/14), 20 May 1998, Appl. 96/118,437, 18 Nov 1996; 4 pp. (Ger). The title powders are manufd. by (A) pressing pigment particles onto extender particles in the presence of surfactants, (B) mixing these particles with a liq. or pasty additive conc. (e.g., rheol. additives, flow-controlling agents, film-forming additives, etc.) and (C) then with a dispersion powder, and homogenizing. A mixt. of TiO₂ 16.5, Al silicate (microextender) 2.5, calcite (particle size 10 μm) 41.3 (extender), calcite (particle size 2 μm) 8.3, and polycarboxylate salt (wetting agent) 0.3% was mixed (68.9 parts) with 1.3 parts additive conc. and 27 parts dispersion powder and homogenized to give a title powder which could be stirred into H₂O and used immediately in exterior wall painting.

129:29148x **Titania pigments with silica coating layers for water-thinned coatings.** Ishimura, Yasuo; Marubayashi, Hiroshi; Kato, Taku (Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 130,527* [98 130,527] (Cl. C09C1/36), 19 May 1998, Appl. 96/303,666, 28 Oct 1996; 6 pp. (Japan). The pigments have inner

and outer coating layers of high-d. SiO₂ and porous SiO₂. The pigments, having inner and outer coating layers of high-d. SiO₂ and porous SiO₂, are prepd. by adding silicate solns. and acids (or alkalis) to aq. slurries of TiO₂ having coatings of high-d. SiO₂ at pH 1–4. Optionally, the TiO₂ may be further coated with polyol compds. Water-thinned coatings of the dispersions and emulsion resins are also claimed. Thus, 4 L of 300 g/L TiO₂ aq. slurry of pH 10.5 was mixed with aq. NaOH soln. to give a slurry of pH 10.5, 4 L of which was stirred with 320 mL water glass at 75°, neutralized with 1 N H₂SO₄ at 90° to pH 5, aged at 70° under stirring, mixed with the acid to pH 2, and mixed with 160 mL water glass with H₂SO₄, neutralized again with H₂SO₄ to pH 8, aged at 70° and pH 7, filtered, washed, dried, and ground to give pigments with the bilayer coatings. A water-thinned coating contg. the pigments was applied on a Zn phosphated steel plate and dried at ordinary temp. to give a coating layer with good resistance in accelerated weathering test and excellent hiding power.

129:29149y **Aqueous dispersions of polyurethanes containing keto groups for use in coatings.** Kokel, Nicolas; Gulbins, Erich; Rau, Maria Gyopar; Fischer, Gerhard (BASF Aktiengesellschaft, Germany) *Eur. Pat. Appl. EP 844,261* (Cl. C08G18/83), 27 May 1998, DE Appl. 19,647,982, 21 Nov 1996; 22 pp. (Ger). The title dispersions, contg. little or no org. solvent and giving strong, glossy coatings, contain polyurethanes having an av. functionality of all components of 1.5–2.2 and prepd. with 3-ketoamides of specified structure. An MEK soln. of a polyurethane prepd. from a polyester from adipic acid, isophthalic acid, and 1,6-hexanediol 400, N-(2-hydroxyethyl)acetacetamide 116.2, dimethylolpropionic acid 40.2, 1,4-butanediol 36, trimethylolpropane 452.4, and IPDI 452.4 parts was dispersed in H₂O 1900, Et₃N 30.4, and diethylenetriamine 8.8 parts (34.9% solids, pH 7.6), mixed (100 parts) with 2.77 parts adipic acid dihydrazide and 20.8 parts H₂O, and dried at 30–160° to give a coating with good gloss, crosshatch adhesion 0–1, pendulum hardness 153 s, and Me₂CO resistance 45 double rubs.

129:29150s **Decorative sheets with three-dimensional designs and their manufacture.** Yagishita, Nobuhisa; Nagasawa, Satoshi; Tominaga, Takashi; Mori, Hideaki; Takahashi, Masaru (Toppan Printing Co., Ltd., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 137,678* [98 137,678] (Cl. B05D5/06), 26 May 1998, Appl. 96/295,410, 7 Nov 1996; 10 pp. (Japan). Title sheets comprise base sheets, liq.-repellent oil-based ink-printed layers, and aq. topcoat layers. A printed thin paper (comprising thin paper base and a base design layer) was printed with a compn. (CK) of an acrylic resin (A), an isocyanate hardener, a silicone repellent, and pigments in PhMe/MEK/EtOAc, dried at 80°, coated (on CK-free regions) with a compn. of A, an epoxy hardener, a silicone releasing agent, and water, and dried at 80°, then at 120°, and 180° to form a title sheet.

129:29151t **Binders for air-drying coatings.** Birnbroich, Paul; Gorzinski, Manfred (Henkel K.-G.a.A., Germany) *Ger. Offen. DE 19,647,416* (Cl. C09D133/06), 20 May 1998, Appl. 19,647,416, 15 Nov 1996; 4 pp. (Ger). Vinyl-acrylate ester copolymers [CH₂CR₂(CO₂R)]_m(CH₂-CHPh)_n [R¹ = C_{6–22} (unsatd. alkyl); R² = H, Me; m = 0–4; n > 2] having iodine no. 40–120 and mol. wt. 800–200,000 g/mol are used as air-drying binders for coatings. The coatings formulated with these binders and com. alkyl resins and cured do not contain extractable vinyl homopolymers (no data). For example, a mixt. of dicumyl peroxide 8.1, Me acrylate 343 and styrene 208 g was added slowly (over 7 h) dropwise to 650 g hexanol at 135°, 650 g HD-Ocenol 150/170 (unsatd. fatty alcs.) was added, the solvent was removed by distn., 3.4 g organotin catalyst (Swedcat 5) was added at 180° and the whole was heated at 180° to remove MeOH to give 1129.6 g of a viscous, light yellow resin having OH no. 7.7, acid no. 0.5, sapon. no. 156.0 and iodine no. 94.0. A clear lacquer having pendulum hardness 51 s after 7 days at room temp. was formulated with the above binder.

129:29152u **Alkali-removable temporary protective coating compositions for vehicles.** Okano, Hiroyuki; Muto, Masaki (Yushiro Chemical Industry Co., Ltd., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 110,122* [98 110,122] (Cl. C09D5/20), 28 Apr 1998, Appl. 96/287,590, 9 Oct 1996; 6 pp. (Japan). The compns. comprise alkali-sol. resins, water-insol. inorg. powders, and H₂O. Thus, a compn. comprised Water-sol AW 7657–2 (acrylic resin) 20.0, CaCO₃ 5.0, SiO₂ 15, talc 10, and H₂O 50.0%. The compn. was resistant to acid, Fe powder, and bird feces and can be removed by aq. NH₃.

129:29153v **Vinyl monomer compositions polymerizable in O for films, adhesives, and coatings.** Takizawa, Yoichi; Tonegawa, Kazuo (Soken Kagaku K. K., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 130,332* [98 130,332] (Cl. C08F20/12), 19 May 1998, Appl. 96/305,533, 1 Nov 1996; 6 pp. (Japan). The compns. which start polymn. by treating in O contain (A) vinyl monomers, (B) transition metal compds., and (C) β-diketones. The compns. may be sepd. into two; 1st compns. contg. A and B and 2nd compns. contg. A and C; these compns. are mixed or brought into contact in the presence of O. The process give linear polymers with high mol. wt., good resistance to weather and heat, and excellent adhesion and film-forming properties. Thus, a liq.-A contg. 100 g 2-ethylhexyl acrylate (I) and 1 g Co naphthenate and a liq.-B contg. 100 g I and 1 g 2-acetyl-4-butanediol were mixed, applied onto a PET film, and heated at 40° to give a cured product showing gel fraction <1%, wt.-av. mol. wt. 6.0 × 10⁵, and polydispersity 2.6.

129:29154w **Acrylic polymer water dispersions having excellent adhesion, transparency, water resistance, film hardness, etc. for hydrophilic or antistatic coatings and ink binders.** Shida, Hiroki; Tamori, Koji (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd., Japan) *Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10 130,450* [98 130,450] (Cl. C08L33/26), 19



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
20.05.1998 Patentblatt 1998/21

(51) Int. Cl.⁶: **C09C 1/00**, C09K 3/00,
C09D 7/12, C04B 33/14

(21) Anmeldenummer: 97119296.8

(22) Anmeldetag: 05.11.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.11.1996 DE 19647037

(71) Anmelder:
**Degussa Aktiengesellschaft
60311 Frankfurt (DE)**

(72) Erfinder:
• **Sperlich, Jörg, Dr.**
63073 Offenbach (DE)
• **Brandes, Ralph, Dr.**
35415 Pohlheim (DE)
• **Jacobsen, Hauke, Dr.**
79618 Rheinfelden (DE)
• **Katusic, Stipan**
65779 Kelkheim (DE)
• **Schulz, Andreas, Dr.**
63263 Neu-Isenburg (DE)

(54) **Kugelförmige Farbpigmente, Verfahren zu ihrer Herstellung und deren Verwendung**

(57) Die Erfindung betrifft kugelförmige Farbpigmente mit einem mittleren Teilchendurchmesser von kleiner 10 µm auf der Basis eines Oxids, Mischoxids oder Silikats.

Die Pigmente sind erhältlich mittels Sprüh-Pyrolyse-Technik: Eine oxid- oder silikatbildende Metallverbindungen enthaltende Lösung wird in ein Aerosol überführt und dieses, vorzugsweise nach Vortrocknung, einem Pyrolysereaktor zugeführt; das Pigment wird aus dem Pyrolysegas abgetrennt.

Die erfindungsgemäßen Farbpigmente eignen sich zur Herstellung von keramischen Dekoren und zum Einfärben von Kunststoffen, synthetischen Folien, Fasern sowie Lacken. Aufgrund der Kugelgestalt werden außergewöhnliche anwendungstechnische Eigenschaften erzielt.

Beschreibung

Die Erfindung richtet sich auf Farbpigmente aus im wesentlichen kugelförmigen Pigmentteilchen mit einem mittleren Teilchendurchmesser von kleiner 10 µm auf der Basis von Oxiden, Mischoxiden oder Silikaten. Insbesondere handelt es sich um Farbpigmente auf Spinellbasis. Ein weiterer Gegenstand richtet sich auf ein Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Farbpigmente sowie deren Verwendung.

Die klassische Herstellung anorganischer Pigmente umfaßt im allgemeinen die Schritte Homogenisieren geeigneter Rohstoffe, Überführen des Gemischs in Schamottetiegel, Glühen des Rohstoffgemischs, Brechen des Glühguts, einoder mehrstufige Naßmahlung auf Farbkörperfineinheit und Trocknen. Zur Herstellung der Rohstoffe können zusätzliche Schritte, beispielsweise ein Fällungsprozeß, nötig sein. Die Herstellung erfordert somit einen hohen technischen Aufwand, der mit abnehmendem Korndurchmesser erheblich zunimmt. Pigmente mit einem Korndurchmesser im wenige Mikron bis Submikronbereich sind durch die üblichen Zerkleinerungstechniken praktisch nicht mehr erhältlich; zudem besteht dann die Gefahr einer Farbeinflussung des Pigments durch Abrieb von eingesetzten Mahlhilfsmitteln und Mühlen.

Die Herstellung von keramischen Dekorfarben und Emails macht bisher ein gemeinsames Mahlen, üblicherweise Naßmahlen, eines Farbpigments mit einem Fluß, etwa einer Glasfritte, erforderlich, um die für den Siebdruck erforderliche Feinheit zu erzielen und eine gute Farbentwicklung beim Dekorbrand zu ermöglichen. Demgemäß besteht ein Ziel der Erfindung darin, Farbpigmente für keramische Einsatzzwecke in einer solchen Form und Körnung bereitzustellen, wodurch anstelle eines Mahlprozesses ein einfaches trockenes Mischen treten kann.

Die nach konventionellen Verfahren erhaltenen Pigmente weisen eine unregelmäßige Gestalt mit Bruchkanten auf. Derartige Pigmente bereiten, selbst wenn der mittlere Korndurchmesser ausreichend klein und das Kornspektrum ausreichend eng sind, Probleme beim Verspinnen damit eingefärbter Materialien: So kommt es beim Schmelzspinnen zu Korrosionserscheinungen an den Spinddüsen oder anderen Störungen, etwa durch Verblocken der Spinddüsen. Derartige Probleme begrenzten bisher den Einsatz üblicher Pigmente mit nicht-kugelförmiger Gestalt zur Herstellung spinngefärbter Fasern.

Möglichst feinteilige Pigmente, vorzugsweise solche, welche zusätzlich ein sehr enges Kornspektrum aufweisen sollten, sind insbesondere überall dort von Bedeutung, wo die pigmentierten Materialien in Form sehr dünner Dekorschichten, Folien oder Fasern Anwendung finden. Ein Interesse besteht auch an im wesentlichen kugelförmigen Pigmenten, um Anwendungsprobleme zu vermeiden, die durch die bisher unregelmäßige Form der Pigmentpartikel bedingt

waren.

Aus dem ES-Patent 2 074 399 ist ein Verfahren zur Herstellung von kugelförmigen feinteiligen Pigmenten auf der Basis von Zirkoniumsilikat bekannt: Hierbei wird ein Gemisch aus einem Zirkoniumalkoxid, wie $Zr(O-n-C_3H_7)_4$, und einem Siliciumalkoxid, wie $Si(OC_2H_5)_4$, mittels feuchter Luft vorhydrolysiert. Nach Zugabe von Vanadylchlorid - Molverhältnis V/Zr 0,02 bis 0,04 - und Überführen des so erhaltenen vorkondensierten Gemischs in ein Aerosol wird mittels feuchter Luft zu Ende kondensiert. Das amorphe Pulver wird dann 24 h bei 1500 °C kalzinert. Nachteile dieses Verfahrens sind die langen Reaktionszeiten für die Vorhydrolyse und Kalzinierung; zudem kommt es, wie anhand der Untersuchung von Spinell- und ZrO_2 -Pigmenten festgestellt wurde, bei der Kalzinierung zu einem Zusammensintern der zunächst kugelförmigen Partikel, was einen nachfolgenden Mahlprozeß erforderlich macht und damit die Kugelform der Pigmentpartikel beeinträchtigt.

Keramische kugelförmige Partikel im wenige Mikron bis Submikronbereich sind mittels der sogenannten Sprüh-Pyrolysetechnik zugänglich. Bei dieser Technik wird ein Aerosol aus einer Lösung oder Suspension von Stoffen, aus denen das herzustellende feine Pulver gebildet werden kann, in einen beheizbaren Reaktor eingebracht, wobei das Lösungs- oder Suspensionsmittel verdampft und feste Rückstandspartikel gebildet werden, die ihrerseits durch eine Zersetzungs- oder eine andere chemische Reaktion in das gewünschte Produkt überführt werden können.

Mg-Al-Spinell läßt sich (Ceramic International Vol. 8 (1982) 17-21) unter Einsatz einer Mg-nitrat und Al-nitrat enthaltenden Lösung durch Sprühpyrolysetechnik in Form von Hohlkugeln mit einem Teilchendurchmesser von 1 bis 10 µm herstellen. Durch Verwendung eines brennbaren Gases zum Versprühen der Lösung ist es möglich, $MgAl_2O_4$ sowie andere farblose Oxidkeramikpulver auf der Basis von Mg, Y, Al und Zr mit einer Partikelgröße im Bereich von 0,1 bis 3 µm zu erhalten (EP-B 0 371 211). Die alleinige oder Mitverwendung von Metallverbindungen farbgebender Elemente bei der Sprühpyrolysetechnik zwecks Erhalt eines farbigen Oxids oder Mischoxids und dessen Verwendung als Farbpigment wird in den beiden vorgenannten Dokumenten weder erwähnt noch nahegelegt.

Gemäß EP-A 0 681 989 wird zur Herstellung eines Multi-Element-Metalloxids als Vorstufe für Hochtemperatur-Supraleitfähigkeitskeramik durch Sprühpyrolyse das Aerosol in eine unabhängig betriebene Knallgasflamme eingebracht, wobei eine geringere Flammentemperatur, nämlich 800 bis 1100 °C, einstellbar ist und damit die Mischoxide nicht in den für den genannten Zweck weniger geeigneten Hochtemperaturmodifikationen, sondern in anderen Modifikationen erhältlich sind. Eine weitere Modifizierung des Sprühpyrolyseverfahrens zur Herstellung von Metalloxidpulvern für Hochleistungskeramiken lehrt die DE-OS 43 07 333: Hiernach wird eine Mikroemulsion aus einer organischen Phase

und einer darin dispergierten wäßrigen Lösung der Metallverbindungen in Aerosolform dem Pyrolyseaktor zugeführt. Wenngleich unter den Elementen als Quellen für die Metalloxidpulver auch farbgebende Elemente, wie V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni und Cu, genannt sind, handelt es sich hierbei, wie auch das Beispiel der DE-OS 43 07 333 zeigt, um Elemente, die in geringer Menge in einer an sich farblosen Matrix enthalten sind. Anregungen, Verbindungen farbgebender Elemente allein oder in Kombination mit anderen Verbindungen in solcher Menge in einer als Aerosol dem Pyrolyseaktor zuzuführenden Lösung einzusetzen, daß farbpigmentpulver resultieren und diese als Farbpigment zu verwenden, lassen sich den beiden letztgenannten Dokumenten nicht entnehmen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist demgemäß die Bereitstellung von Pigmenten, bestehend aus im wesentlichen kugelförmigen Pigmentteilchen, nachfolgend kurz als kugelförmige Pigmente bezeichnet, auf der Basis von Oxiden, Mischoxiden oder Silikaten.

Gefunden wurden im wesentlichen kugelförmige Farbpigmente mit einem mittleren Teilchendurchmesser von kleiner 10 µm auf der Basis eines Oxids, Mischoxids oder Silikats.

Unter dem Begriff Farbpigmente werden Buntpigmente und graue bis schwarze Pigmente, nicht aber Weißpigmente verstanden. Erfindungsgemäße Pigmente können ein oder mehrere Metalle, insbesondere zwei oder drei Metalle, enthalten. Die Oxide, Mischoxide und Silikate können in unterschiedlichen Kristallstrukturen vorliegen. Die Kristallstrukturen richten sich einerseits nach den anwesenden Metallatomen, andererseits nach der Reaktionstemperatur und Verweildauer der Partikel in der Flamme des Pyrolyseaktors, sowie nach der Art der Abkühlung der Pigmentpartikel.

Die Pigmente enthalten mindestens ein farbgebendes Metall, das vorzugsweise reguläre Positionen des Kristallgitters, etwa eines Spinellgitters, in regelmäßiger Verteilung besetzt. Das farbgebende Element kann auch Plätze in einem Wirtsgitter besetzen. Beispiele hierfür sind Vanadium- oder Praseodym-dotierte Pigmente auf der Basis von ZrO_2 , $ZrSiO_4$ und SnO_2 , welche zu den Wirtsgitterpigmenten zählen.

Bevorzugte erfindungsgemäße Pigmente sind Spinelle der allgemeinen Formel AB_2O_4 , worin die Metallatome A, die die Tetraederlücken des Sauerstoffgitters besetzen, für ein oder mehrere zweiwertige Elemente aus der Reihe Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} und Zn^{2+} und die Metallatome B, die die Oktaederlücken besetzen, für ein oder mehrere dreiwertige Elemente aus der Reihe Al^{3+} , Ga^{3+} , In^{3+} , Sc^{3+} , Ln^{3+} , Ti^{3+} , V^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Ni^{3+} und Co^{3+} stehen und mindestens ein farbgebendes Metall in pigmentwirksamer Menge anwesend ist. Unter dem Begriff „pigmentwirksame Menge“ werden bei Spinellen mindestens 25 Mol-%, bezogen auf die im Pigment anwesenden Metalle, verstanden. Es kann sich auch um inverse Spinelle der allgemeinen Formel $B(AB)O_4$

handeln, worin die Hälfte der Metallatome B die Tetraederlücken besetzen und die Oktaederlücken von den A-Atomen und der zweiten Hälfte der B-Atome belegt werden. Schließlich sind auch sogenannte 4,2-Spinelle, worin A für ein vierwertiges Element, insbesondere Ti^{4+} oder Zr^{4+} und B für ein zweiwertiges Element, insbesondere Fe^{2+} , Co^{2+} oder Ni^{2+} steht, möglich. Bevorzugte Pigmente mit Spinellstruktur enthalten ein oder mehrere A-Elemente aus der Reihe Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} und ein oder mehrere B-Elemente aus der Reihe Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Co^{3+} . Besonders bevorzugte Pigmente aus der Reihe der Spinelle sind gelb, blau, grün, braun und grau bis tiefschwarz gefärbt. Beispiele hierfür sind blaue bis grüne Pigmente der Formel $Co(Al_{2-x}Cr_x)O_4$, schwarze Pigmente der Formel $Cu(Cr_{2-x}Fe_x)O_4$ und grüne Pigmente der Formel $(Ni_xCo_x)TiO_4$, wobei x eine Zahl zwischen 0 und 2 ist.

Ein Beispiel für ein erfindungsgemäßes einfaches Metalloxid ist Cr_2O_3 . Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren sind auch kugelförmige Vanadium-dotierte und Praseodym-dotierte Metalloxide und Silikate, beispielsweise aus der Reihe SnO_2 , SiO_2 , ZrO_2 , $ZrSiO_4$ mit einem D_{50} -Wert von kleiner 10 µm erhältlich. Im Verfahren gemäß ES-Patent 2 074 399 kommt es demgegenüber während der Kalzinierung eines zunächst erhaltenen kugelförmigen Vorprodukts für Vanadium-dotiertes Zirkonsilikat zu einem Zusammensintern und damit einem drastischen Anwachsen der Partikelgröße, so daß die ursprüngliche Kugelform verloren geht und das gesinterte Material gegebenenfalls gemahlen werden muß.

Die kugelförmige Gestalt erfindungsgemäßer Farbpigmente folgt aus Figur 1, welche eine REM-Aufnahme des schwarzen Spinellpigments der Formel $Cu(CrFe)O_4$ gemäß Beispiel 3 zeigt.

Der Begriff „im wesentlichen kugelförmig“ schließt aber auch Partikel ein, deren Kugelform etwas deformiert ist, beispielsweise durch Ausbildung einzelner Kristallflächen auf dem Partikel unter weitgehender Beibehaltung eines kugelförmigen Habitus sowie Bruchstücke von Kugeln.

Der mittlere Teilchendurchmesser (D_{50}) erfindungsgemäßer Pigmente ist kleiner 10 µm, vorzugsweise liegt er im Bereich zwischen 0,5 und 5 µm und insbesondere zwischen 1 und 3 µm. Zweckmäßigerweise ist das Partikelspektrum des Pigments sehr eng. Vorzugsweise sind im wesentlichen 100 % der Pigmentteilchen kleiner 10 µm. Besonders bevorzugt weisen mindestens 80 % der Partikel einen Teilchendurchmesser im Bereich von 0,5 bis 5 µm auf.

Die erfindungsgemäßen Farbpigmente zeichnen sich durch ihre Homogenität, die Kugelform oder eine ihr nahekommende Form, sowie die Feinheit und das enge Kornspektrum der Partikel aus. Dies führt zu überraschenden Vorteilen bei ihrer Verwendung zum Einfärben von Kunststoffen, wie insbesondere Fasern und Folien und Lacken, sowie bei der Herstellung von Dekorfarben und Emails und deren Applikation mittels

Siebdruck. Der genannten Verwendung sind zusätzlich zu den erfindungsgemäßen Farbpigmenten auch im wesentlichen kugelförmige Weißpigmente, die nach einem Verfahren der Sprühpyrolysetechnik erhältlich sind, zugänglich.

Beim Schmelzspinnen von mit erfindungsgemäßen Farbpigmenten eingefärbten spinnfähigen thermoplastischen Polymeren, wie Polyolefinen, Polyamiden und Polyester, kommt es nicht mehr zu den mit nicht-kugelförmigen Pigmenten auftretenden Betriebsstörungen. Erfindungsgemäße Farbpigmente sind auch in tief-schwarzer Farbe erhältlich. Derartige Pigmente weisen eine höhere Lichtechtheit auf als organische schwarze Farben auf. Damit lassen sich lichtbeständige schwarze Fasern erzeugen.

Bei der Herstellung von Dekorfarben, Emails und Glasfarben ist der bisher übliche Mahlschritt überflüssig, da sich die erfindungsgemäßen Farbpigmente in trockener Form den weiteren Komponenten der anwendungsspezifisch zusammengesetzten Farben zugemischt werden können. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Siebdruckfähigkeit von erfindungsgemäße Farbpigmente enthaltenden Farbpasten, indem durch die Kugelform des Pigments in Verbindung mit dem engen Kornspektrum und der weitgehenden Abwesenheit eines Überkorns mit einem Durchmesser von größer 10 µm oder sogar größer 5 µm ein verbesserter Siebdurchgang erzielt wird.

Die erfindungsgemäßen kugelförmigen Pigmente sind durch ein Verfahren erhältlich, das die Schritte umfaßt:

- (i) Zubereitung einer eine oder mehrere oxid- oder silikatbildende Metallverbindungen, darunter mindestens einer farbgebenden Metallverbindung in pigmentwirksamer Menge, enthaltenden Lösung, Suspension oder Emulsion,
- (ii) Überführung der Lösung, Suspension oder Emulsion in ein Aerosol,
- (iii) Einbringen des Aerosols in einen direkt oder indirekt beheizten Pyrolysereaktor,
- (iv) Durchführung der Pyrolyse bei einer Temperatur oberhalb der Zersetzungstemperatur der Metallverbindungen und
- (v) Abscheidung des Pigments aus dem Pyrolysegas.

Die dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrundeliegende Pyrolysereaktion, die in der Literatur als Sprüh-, Flammen- oder Aerosolpyrolyse bezeichnet wird, ist, wie aus dem eingangs gewürdigten Stand der Technik hervorgeht, an sich bekannt, sie wurde jedoch überraschenderweise noch nie zur Herstellung erfindungsgemäßer kugelförmiger Pigmente, welche mindestens ein farbgebendes Metallatom in pigmentwirksamer Menge enthalten, herangezogen. Pigmentwirksam ist bei Wirtsgitterpigmenten eine Menge von im allgemeinen etwa 1 bis 5 Mol-%, bezogen auf die

Metalle des Wirtsgitters. Bei anderen Farbpigmenten liegt die Menge an färbendem Metall im allgemeinen bei mindestens 25 Mol-%, meistens bei etwa 30 bis 50 Mol-%, bezogen auf Metalle im Pigment. Sofern die im Verfahren eingesetzten oxid- oder silikatbildenden Vorprodukte kein farbgebendes Metallatom enthalten, werden farblose bis weiße Produkte erhalten, die gegebenenfalls als Weißpigment in gleicher Weise verwendet werden können wie die erfindungsgemäßen Farbpigmente.

Im Pyrolysereaktor laufen die Schritte Zersetzung der oxid- oder silikatbildenden Vorstufen, Oxidation gegebenenfalls anwesender organischer Bestandteile, Oxid- oder Silikatbildung und Sintern innerhalb jedes einzelnen Partikels gleichzeitig beziehungsweise hintereinander ab. Als Ergebnis werden sphärische Partikel mit geringer spezifischer Oberfläche erhalten. Die Größenverteilung der erhaltenen Pigmentpartikel ergibt sich im wesentlichen direkt aus dem Tröpfchenspektrum des dem Reaktor zugeführten Aerosols und der Konzentration der eingesetzten Lösung oder, falls dem Reaktor eine Suspension zugeführt wird, auch aus den Dispersionsgrad.

Die Beheizung des Reaktors kann direkt, also mittels einer Flamme, oder auch indirekt von außen, beispielsweise mittels eines elektrischen Ofens, erfolgen. Wegen des bei der indirekten Beheizung erforderlichen Temperaturgradienten von außen nach innen muß der Ofen wesentlich heißer sein als der für die Pyrolyse erforderlichen Temperatur entspricht. Eine indirekte Beheizung erfordert ein temperaturstabiles Ofenmaterial und eine aufwendige Reaktorkonstruktion, andererseits ist die Gesamtgasmenge niedriger als im Falle eines Flammenreaktors. Zur direkten Beheizung können übliche Brenngase eingesetzt werden, vorzugsweise wird jedoch Wasserstoff verwendet (eine Wasserstoff-Luft-Flamme erreicht eine Temperatur von maximal 2045 °C). Durch das Verhältnis von Brenngas- zur Gesamtgasmenge kann die Temperatur im Reaktor gesteuert werden. Um die Gesamtgasmenge niedrig zu halten und damit eine möglichst hohe Temperatur zu erzielen, kann dem Reaktor anstelle von Luft als O₂-Quelle für die Verbrennung des Brenngases auch Sauerstoff zugeführt werden. Die Gesamtgasmenge umfaßt auch das Trägergas für das Aerosol sowie das Gas aus der Verdampfung des Lösungsmittels des Aerosols, etwa H₂O. Im Hinblick auf die einfachere Konstruktion eines Ofens mit direkter Beheizung wird diese Ausführungsform bevorzugt. Das dem Reaktor zuzuführende Aerosol wird zweckmäßigerweise unmittelbar in die Flamme geleitet. Während als Trägergas für das Aerosol meistens Luft bevorzugt wird, ist es auch möglich, Stickstoff, CO₂, O₂ oder ein Brenngas, also beispielsweise Wasserstoff, Methan, Propan oder Butan zu verwenden.

Die Temperatur im Reaktor liegt oberhalb der Zersetzungstemperatur der Metallverbindungen, und zwar bei einer zur Oxid- oder Silikatbildung ausreichenden Temperatur, üblicherweise im Bereich zwischen 500

und 2000 °C, vorzugsweise zwischen 800 und 1300 °C. Innerhalb des üblicherweise rohrförmig ausgebildeten Reaktors bildet sich ein Temperaturgradient aus. In Abhängigkeit von der Temperatur der Flamme können bei gleicher Aerosolzusammensetzung Pigmente mit unterschiedlicher Modifikation und damit unterschiedlicher Farbe gewonnen werden: Aus einem Aerosol, das zweiwertige Co-Ionen und dreiwertige Ionen aus der Reihe Al und/oder Cr im Atomverhältnis von 1 zu 2 enthält, sind bei tiefer Flammentemperatur türkis-blaue und bei höherer Flammentemperatur türkis-grüne Pigmente erhältlich. Das Pyrolysegas wird im allgemeinen vor der Abtrennung der darin enthaltenen Pigmentpartikel teilweise abgekühlt. Das Temperaturprofil im eigentlichen Reaktor sowie die Art der Abkühlung des Pyrolysegas können die Modifikation der gebildeten Pigmentpartikel beeinflussen. Durch rasches Abkühlen ist es möglich, eine zunächst gebildete Hochtemperaturmodifikation einzufrieren. Zweckmäßigerweise wird das Pyrolysegas vor der Abtrennung der Partikel soweit abgekühlt, daß ein Zusammensintern der Partikel ausgeschlossen wird. Die maximale Temperatur vor der Abtrennung der Partikel ist stoffspezifisch. Im allgemeinen ist Abkühlung auf eine Temperatur von etwa 500 °C ausreichend.

Nach der Bildung der kugelförmigen Pigmentpartikel können diese, sofern erwünscht, zwecks Modifizierung der Oberflächeneigenschaften nachbehandelt werden. Beispielsweise kann eine solche Nachbehandlung eine Hydrophobierung sein, die sich unmittelbar an die Bildung der Partikel, gegebenenfalls nach teilweiser Abkühlung des Pyrolysegas, anschließt oder nach Abtrennung der Partikel durchgeführt wird.

Die oxid- und silikatbildenden Vorstufen, also die Metallverbindungen, lassen sich in Form einer Lösung, einer Suspension oder einer Emulsion in ein Aerosol überführen. Die Verwendung einer Suspension ist nur dann sinnvoll, wenn die Größe der ungelosten Partikel deutlich kleiner ist als die Partikelgröße der Tröpfchen des Aerosols. Sofern eine Emulsion in ein Aerosol überführt wird, handelt es sich bei der Emulsion um ein wäßrig-organisches System, wobei die oxid- oder silikatbildenden Vorstufen zweckmäßigerweise in der wäßrigen Phase gelöst sind. Gegenüber der besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, wonach eine die oxid- oder silikatbildenden Vorstufen enthaltende Lösung in ein Aerosol überführt wird, ist der Einsatz der zuvor genannten Emulsion nur dann von Interesse, wenn Produkte mit Partikelgrößen im Submikronbereich hergestellt werden sollen.

Zur Herstellung der in ein Aerosol zu überführenden Lösung, Suspension oder Emulsion können sowohl organische als auch wäßrige Lösungsmittelsysteme herangezogen werden. Bevorzugt werden wäßrige Lösungsmittelsysteme, wie Gemische aus Wasser und wasserlöslichen Alkoholen, Ketonen, Carbonsäuren oder Ethern. Besonders bevorzugt wird jedoch ein im wesentlichen aus Wasser bestehendes Lösungsmittel-

system. Die Bevorzugung von im wesentlichen Wasser als Lösungsmittel ist außer dem naheliegenden wirtschaftlichen Aspekt auch darauf zurückzuführen, daß auf diese Weise Probleme einer Verfärbung der Pigmente durch gegebenenfalls eingeschlossenen unverbrannten Kohlenstoff aus einem organischen Lösungsmittel vermieden werden.

Zur Herstellung der in ein Aerosol zu überführenden Lösung werden eine oder mehrere Metallverbindungen, die unter Pyrolysebedingungen zur Bildung eines farbigen Oxids, Mischoxids oder Silikats befähigt sind, gelöst. Bei mehr als ein Metall enthaltenden Pigmenten werden zwei oder mehrere Metallverbindungen (oxid- oder silikatbildende Vorstufen), wobei ein Metall farbbildend sein muß, im wesentlichen in einem solchen Atomverhältnis eingesetzt, das demjenigen des herzustellenden Mischoxids oder Silikats entspricht. Zur Herstellung der bevorzugten Spinelle der Formel AB_2O_4 sowie der inversen Spinelle werden demnach A und B im Atomverhältnis von etwa 1 zu 2 eingesetzt. Sofern verschiedene Elemente A oder/und B im Spinell sein sollen, etwa $(A,A')(B,B')_2O_4$, beträgt die Summe aus A plus A' etwa 1 und die Summe aus B plus B' etwa 2.

Zweckmäßige Metallverbindungen zur Herstellung einer wäßrigen Lösung sind insbesondere die Nitrate der zweiwertigen und dreiwertigen Metalle. Teilweise können auch die oxidbildenden Metalle in Form von Halogeniden, Salzen niederer Carbonsäuren, Sulfaten oder Chelatkomplexen eingesetzt werden. Bei der Lösungsherstellung ist bei der Auswahl der Metallverbindungen darauf zu achten, daß ein Anion eines Metallsalzes das Kation eines gegebenenfalls zusätzlich eingesetzten zweiten Metallsalzes nicht zur Ausfällung bringt. Geeignete Vorstufen für ZrO_2 sind $ZrOCl_2 \cdot Hydrat$ oder $Zr(NO_3)_4$, für SnO_2 ein Hydrat von $SnCl_4$ oder Sn-sulfat; als Vorstufe für TiO_2 eignen sich insbesondere Titanylchlorid und Titanylsulfat, als Vorstufe für Ti_2O_3 $Ti_2(C_2O_4)_3 \cdot 10 H_2O$. Als Vorstufe für ein Metalloxid der fünften Haupt- und Nebengruppe, wie insbesondere Sb_2O_3 , Bi_2O_3 und Ta_2O_5 , enthaltenden Mischoxiden eignen sich insbesondere $Sb(NO_3)_3$, $Bi(NO_3)_3$, TaF_5 oder $Ta_2O_5 \cdot xH_2O$ (Tantalsäure). Als Vorstufe für MO_3 oder WO_3 enthaltenden Mischoxiden beziehungsweise Molybdaten und Wolframaten eignen sich Molybdänsäure, Wolframsäure oder Molybdänbeziehungsweise Wolframdioxydchlorid.

Unter Siliciumverbindungen als Vorstufe für SiO_2 und Silikate kommen in organischen Lösungsmitteln lösliche Organosilane sowie Umsetzungsprodukte von $SiCl_4$ mit niederen Alkoholen oder niederen Carbonsäuren infrage. Als wasserlösliche Siliciumquelle können wasserlösliche Organosilane, welche mindestens eine wasserlöslichmachende funktionelle Gruppe aufweisen, eingesetzt werden. Vorzugsweise wird ein wasserlösliches Organosilan beziehungsweise -silanol der allgemeinen Formel $(RO)_3Si-(CH_2)_n-X$ oder $[(RO)_3Si-(CH_2)_m-NR'_3]^+A^-$ verwendet, worin R und R' gleich oder verschieden sein können und bevorzugt für Wasser-

stoff, Methyl oder Ethyl stehen, n für die Zahl 1, 2 oder 3, m für die Zahl 2 oder 3, X für die Gruppe -COOH oder -SO₃H oder ein Salz hiervon und A⁻ für ein Anion, insbesondere Chlorid. Bei den Organosilanen beziehungsweise -silanolen kann es sich auch um wasserlösliche vorkondensierte Produkte der vorgenannten Verbindungen handeln.

Zur Herstellung von Pigmenten mit einem silikatischen Trägermaterial enthalten die in ein Aerosol zu überführenden Lösungen sowohl eine Quelle für SiO₂ und mindestens eine Quelle für ein farbgebendes Metalloxid. Hierbei können die zuvor genannten Quellen für die Metalloxide und SiO₂ Verwendung finden. Die Quelle für SiO₂ und das oder die weiteren Metalloxide werden in dem gewünschten stöchiometrischen Verhältnis in der wäßrigen oder wäßrig/organischen Lösung eingesetzt.

Bei der Zubereitung der in ein Aerosol zu überführenden wäßrigen Lösung wird der Fachmann die einzelnen Komponenten derart auswählen, daß die in der Lösung enthaltenen oxid- und silikatbildenden Vorstufen bis zum Vernebeln der wäßrigen Lösung homogen gelöst vorliegen. Sofern einzelne Bestandteile in suspendierter Form in der Lösung vorliegen, ist sicherzustellen, daß die Partikelgröße kleiner ist als diejenige der bei der Vernebelung erhaltenen Tröpfchen.

Das Prinzip einer bevorzugten Ausführungsform einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens folgt aus der schematischen Darstellung der Figur 2. Wesentliche Elemente der Vorrichtung sind ein Vorratsbehälter (2) für die zu vernebelnde Flüssigkeit, ein Hochfrequenzgenerator (6) mit zugehörigen Ultraschwingern (4), ein Tröpfchenabscheider (9), ein Vortrockner (11 mit 12), der eigentliche Pyrolysereaktor (15) mit Zufuhrleitungen für das vorgetrocknete Aerosol (13 mit 14), das Brenngas (20) und die Luft oder Sauerstoff (18), eine Vorrichtung zur Gas-Feststofftrennung (21), umfassend ein Filterelement (22) und eine Entnahmeverrichtung für den Feststoff (23 mit 24), eine Wascheinrichtung für das von Feststoffen befreite Reaktionsgas, umfassend eine Blase (25) und eine mit Füllkörpern (27) befüllte Waschkolonne (26), eine Umlaufleitung (29) mit einer Umlaufpumpe sowie einen Auslass für das Abgas. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Bezugszeichenliste verwiesen.

Bezugszeichenliste

- | | |
|---|--|
| 1 | Zufuhrleitung |
| 2 | Vorratsbehälter |
| 3 | Pumpe |
| 4 | Ultraschallschwinger (Transducer mit Gefäß und Trägergaszufuhrstutzen) (=Aerosolgenerator) |
| 5 | Steuerleitungen zu den Schwingern |
| 6 | Hochfrequenzgenerator |
| 7 | Rotameter |
| 8 | Gasleitung für Trägergas |

- | | |
|--------|---|
| 9 | Tropfenabscheider |
| 10 | Sammelrohr |
| 11 | Vortrockner |
| 12 | Heizaggregat |
| 13 | Aerosolzufuhr zum Reaktor |
| 14 | Düse |
| 15 | Pyrolysereaktor |
| 16 | Flamme |
| 17, 19 | Rotameter |
| 18 | Gasleitung für Luft oder O ₂ |
| 20 | Gasleitung für H ₂ |
| 21 | Abscheider |
| 22 | Filterelement |
| 23 | Absperrorgan |
| 24 | Pigmentaustag |
| 25 | Blase |
| 26 | Kolonne |
| 27 | Kolonnen-Füllkörper |
| 28 | Umlaufpumpe |
| 29 | Umlaufleitung |
| 30 | Abgasleitung |

Zur Überführung der die Metallverbindungen enthaltenden Lösung in einen feinen Nebel kommen übliche Vorrichtungen zur Vernebelung infrage, die sich allerdings hinsichtlich der erreichbaren Tropfengröße, der Größenverteilung der Tropfen, des Durchsatzes, des Fluid-Treibgasverhältnisses und der Ausströmgeschwindigkeit unterscheiden. Zweistoffdüsen sind in der Lage, große Mengen Flüssigkeit durchzusetzen; die kleinste erreichbare mittlere Tröpfchengröße liegt üblicherweise bei etwa 10 µm; zur Herstellung eines besonders feinen Pigmentpulvers muß gegebenenfalls eine stärker verdünnte Lösung eingesetzt werden. Mittels Ultraschall unterstützten Düsen ist es möglich, eine höhere Tröpfchenfeinheit zu erzielen, so daß auch Pulver mit einem Korndurchmesser von kleiner 1 µm erhältlich sind. Mittels eines gasgetriebenen Aerosolzeugers, etwa eines Collision[®]-Verneblers, ist es möglich, ein sehr feines Tröpfchenspektrum im Bereich von 3 µm zu erhalten, jedoch ist das Verhältnis von Trägergas zu Flüssigkeitsmenge ungünstig, so daß nur geringe Leistungen erzielt werden können. Mittels elektrostatischer Sprühverfahren ist es möglich, Nebel im Sub-Mikronbereich zu erzeugen, jedoch läßt sich mit derzeit bekannten Systemen nur ein niedriger Durchsatz realisieren. Bevorzugte Vernebler sind Ultraschallvernebler, womit problemlos Nebel mit einer Tröpfchengröße von etwa 3 bis 4 µm erhältlich sind. Außerdem ist es bei Ultraschallverneblern problemlos möglich, das Verhältnis von Gas zu Flüssigkeit frei zu variieren. Um einen ausreichenden Durchsatz zu erzielen, ist es möglich, mehrere Ultraschallschwinger miteinander zu koppeln. Das Funktionsprinzip eines Ultraschallverneblers beruht auf der Umwandlung von mechanischer (Schall-)Energie in Oberflächenenergie des Lösungsmittels. Ein Ultraschallschwinger (Transducer), eine flache runde Scheibe aus Piezokeramik wird

durch hochfrequente Anregung zur Dickenschwingung angeregt. Die Schwingung überträgt sich auf die über einer Kalotte stehende Flüssigkeitssäule, an deren Oberfläche durch Kavitationseffekte eine Fontäne entsteht, die in kleinste Tröpfchen zerfällt. Bei der Auswahl der Schwinger ist dafür Sorge zu tragen, daß es bei den häufig sauren Lösungen nicht zu Korrosionserscheinungen kommt; Silicon-beschichtete Schwinger haben sich bewährt. Die Schwinger sind an den Böden der miteinander verbundenen Gefäße im Winkel von einigen Grad angebracht (die Verbindungsleitungen zwischen den in Figur 2 dargestellten Ultraschwingern (Transducer mit Gefäß) sind aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt). Die durch Vernebelung verbrauchte Flüssigkeitsmenge wird von einem Vorratsbehälter (2) unter Konstanthaltung des Flüssigkeitsspiegels nachgeführt. Jeder Aerosolgenerator wird separat mit Trägergas versorgt, welches über ein Rotameter (7) und Leitung (8) zugeführt wird. Die einzelnen Aerosolströme der Aerosolgeneratoren werden in einem Sammelrohr (10) vereinigt. Sofern das Tröpfchenspektrum des Aerosols teilweise zu große Tröpfchen enthält, die zu zu großen Feststoffpartikeln führen würden, ist es zweckmäßig, zu große Tröpfchen mittels eines Tröpfchenseparators (9) abzuscheiden. Es ist zweckmäßig, den Tröpfchenabscheider derart ausulegen, daß Tröpfchen mit einem Durchmesser von größer 10 µm, gegebenenfalls auch einem maximalen Tröpfchendurchmesser im Bereich zwischen 5 und 10 µm, abgeschieden werden und die Lösung in den Generator zurückgeführt wird. Die Funktion des Tröpfchenabscheiders beruht auf einer Beschleunigung des Aerosols und einer anschließenden Umlenkung der Strömung, wobei die großen Tröpfchen an einer senkrecht zur Strömung stehenden Platte abgeschieden werden. Je nach dem gewünschten maximalen Tröpfchendurchmesser kann die Abscheiderate bis zu 50 % und darüber betragen.

Um möglichst kugelförmige Feststoffpartikel zu erhalten, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, das Aerosol vor dem Eintritt in den Pyrolysereaktor vorzutrocknen, beispielsweise in einem Strömungsrohr (11) mit einem darum angeordneten Heizaggregat (12). Die in den Tröpfchen ablaufenden Prozeßschritte, nämlich Verdampfen des Lösungsmittels, Ausfällen der Vorstufen des oxid- oder silikatbildenden Materials, Trocknung, Zersetzung und anschließende Sinterung benötigen unterschiedliche Zeitspannen, wovon das Verdampfen des Lösungsmittels der langsamste Schritt ist. Daher ist es günstig, das Aerosol in einer dem Flammenreaktor vorgeschalteten Trocknungsvorrichtung, etwa einem beheizten Rohr, ganz oder teilweise vorzutrocknen. Wird auf die Vortrocknung verzichtet, so besteht die Gefahr, daß ein Produkt mit breiterem Kornspektrum und insbesondere zu viel Feinanteil erhalten wird. Die Temperatur des Vortrockners richtet sich nach der Konzentration der gelösten Vorstufen als auch der Auswahl derselben. Üblicherweise liegt die Temperatur im Vortrockner oberhalb des Siedepunktes des Lösungsmit-

tels bis 250 °C; bei Wasser als Lösungsmittel liegt die Temperatur im Vortrockner vorzugsweise zwischen 120 und 250 °C, insbesondere zwischen 150 und 200 °C.

Das über eine Leitung (13) dem Pyrolysereaktor (15) zugeführte vorgetrocknete Aerosol tritt über eine Austrittsöffnung (14) in den Reaktor ein. Bei der in der Figur dargestellten Ausführungsform tritt der über ein Rotameter (19) und eine Leitung (20) zugeführte Wasserstoff durch einen um die Aerosolzufuhrleitung gelegten konzentrischen Ring ein. Die über eine Rotameter (17) und eine Leitung (18) zugeführte Sekundärluft wird durch einen weiteren konzentrischen Ring eingeleitet. Durch diese Anordnung ergeben sich ausgeglichene Impulsstromdichten. Die Art der Zufuhr des Aerosols, des Brenngases und der Sekundärluft ist jedoch nicht auf die in der Figur dargestellte Ausführungsform beschränkt. Zur Erzeugung einer Flamme (16) enthält der Reaktor zusätzlich eine in der Figur nicht gezeigte Zündvorrichtung. Um ein ausgeglichenes Temperaturprofil zu erzeugen, wird der Brennraum, der vorzugsweise rohrförmig ausgebildet ist, isoliert (nicht gezeigt). An den Brennraum des Reaktors schließt sich eine Kühlzone an - bei dem Reaktor gemäß Figur 2 ist die Kühlzone der untere (flammenfreie) Raum des Reaktors.

Das Feststoffpartikel enthaltende Reaktionsgas tritt nach Verlassen des Reaktors in teilweise abgekühlter Form in eine Vorrichtung (21) zur Trennung der Feststoffpartikel vom Reaktionsgas ein. Diese Trennvorrichtung umfaßt ein Filterelement (22), ein Absperrorgan (23), das zum Pigmentaustrag (24) führt. Vorteilhafte Filterelemente sind Sintermetallfilter und Keramikfilter, wobei letztere besonders bevorzugt werden, da sie bis zu 500 °C einsetzbar sind und lange Abkühlstrecken vermieden werden können. Das das Filterelement passierende Abgas wird in einer Waschkammer (25 bis 29) gewaschen und tritt über die Abgasleitung (30) aus. Sofern mittels der Abscheidevorrichtung nicht alle Feststoffpartikel zurückgehalten werden konnten, sammeln sich diese Stoffe in der Waschflüssigkeit an und können einer Aufbereitung zugeführt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt die Herstellung von Pigmenten aus im wesentlichen kugelförmigen Teilchen mit einer durch die Wahl der Verfahrensparameter leicht einstellbaren mittleren Korngröße und Korngrößenverteilung, so daß bisher übliche Mahlprozesse überflüssig sind.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Beispiele näher erläutert.

Beispiele

Die Herstellung verschiedener Pigmente erfolgte in einer Vorrichtung gemäß Figur 2, so daß auf die Beschreibung der Vorrichtung nicht erneut eingegangen wird. Eingesetzt wurden in allen Beispielen wäßrige Lösungen von Metallsalzen. Der Reaktor enthielt je eine Temperaturmeßsonde im oberen, mittleren und unteren

Drittel (To, Tm, Tu).

Beispiel 1: Herstellung von $\text{Co}(\text{AlCr})\text{O}_4$

Aus 9,83 g $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$, 10,46 g $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ und 7,60 g $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ wurde eine wäßrige Lösung hergestellt (Molverhältnis $\text{Al}:\text{Cr}:\text{Co} = 1:1:1$; 3,62 %ig bezogen auf Gesamtmetallgehalt). Diese Lösung wurde mittels Ultraschall-Technologie in ein Aerosol überführt und versprüht (Trärgas 1000 l/h Luft), nach Passage eines Tröpfchenabscheiders (max. 8 µm) bei 150 °C vorgetrocknet und anschließend im Reaktor in einer Knallgasflamme zur Reaktion gebracht. Die Temperaturen betrugen: To 678 °C, Tm 755 °C, Tu 517 °C. In 90 Minuten wurden 13,6 g Produkt erhalten. Man erhält es als homogenes, ultrafeines, türkisgrün, kristallines Pigmentpulver mit kugelförmigen Kristalliten. Die Phasenreinheit wurde mittels XRD überprüft. Die Teilchenverteilung lieferte folgende Werte: $D_{50} = 1,0 \text{ µm}$, $D_{90} = 0,5 \text{ µm}$, $D_{10} = 3,5 \text{ µm}$.

Nach Absenkung der Temperaturen im Reaktor auf To 613 °C, Tm 563 °C und Tu 388 °C wurde ein türkisblaues Pigment erhalten.

Beispiel 2: Herstellung von FeAl_2O_4

Aus 735,3 g $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ und 682,8 g $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ und Wasser wurden 5,4 kg Lösung hergestellt (Molverhältnis $\text{Fe}:\text{Al} = 1:2$). Diese Lösung wurde mit 1600 l/h Luft vernebelt und das Aerosol nach Vertrocknung bei 150 °C in eine Knallgasflamme überführt. Erhalten wurde ein braunes, kristallines Pigment. Das Pigment hatte Spinellstruktur und bestand aus kugelförmigen Partikeln; $D_{50} = 0,77 \text{ µm}$, $D_{90} = 0,4 \text{ µm}$, $D_{10} = 1,55 \text{ µm}$.

Beispiel 3: Herstellung von CuCrFeO_4

Zu 139,2 g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ und 233,0 g $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ und 230,7 g $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ wurden 1,41 l Wasser gegeben (Molverhältnis $\text{Cu}:\text{Cr}:\text{Fe} = 1:1:1$). Diese Lösung wurde mittels Ultraschall vernebelt und mit Stickstoff als Trärgas nach Passage eines Tröpfchenabscheiders und Vortrockners (150 °C) in eine Knallgasflamme überführt. Dabei wurde ein schwarzes, kristallines Pigment mit Spinellstruktur erhalten. Figur 1 zeigt eine REM-Aufnahme, aus welcher die perfekte Kugelform hervorgeht. Kornverteilung $D_{50} = 1,3 \text{ µm}$, $D_{90} = 0,6 \text{ µm}$, $D_{10} = 2,7 \text{ µm}$.

Beispiel 4: Herstellung von $\text{SnO}_2/\text{Cr}_2\text{O}_3$

Eine Lösung von 292 g $\text{SnCl}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, 7,68 g $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ und 1700 ml Wasser wurde gemäß Beispiel 1 zur Reaktion gebracht (Gewichtsverhältnis $\text{Sn}:\text{Cr} = 99:1$). Es entstand ein rosa-farbiges Pigment.

Beispiel 5: Herstellung von $\text{ZrO}_2/\text{V}_2\text{O}_5$

Eine essigsäure Lösung von 585,95 g Zirkonylacetat (ZrO_2 -Gehalt 22,5 %), 4,6 g NH_4VO_3 und 1,4 l Wasser wurde gemäß Beispiel 1 zur Reaktion gebracht (Gewichtsverhältnis $\text{Zr}:\text{V} = 98:2$). Es entstand ein gelbes Pigment aus kugelförmigen Partikeln. $D_{50} = 0,9 \text{ µm}$, $D_{90} = 0,4 \text{ µm}$, $D_{10} = 1,9 \text{ µm}$.

Vergleichsbeispiel 1

Untersucht wurde die Auswirkung einer Kalzinierungstemperatur, wie sie im Rahmen des Verfahrens gemäß ES-PS 2 074 399 erforderlich ist, auf das in Beispiel 5 erhaltene Vanadium-dotierte Zirkoniumdioxid:

4 g Pigment wurden auf 1500 °C aufgeheizt und 6 Minuten bei 1500 °C gehalten. Das zusammengesinterte Produkt wurde zerdrückt. Die Kornverteilung wurde wie üblich mittels Laserbeugung (CILAS) ermittelt, wozu die Probe in Wasser in Gegenwart von Natriumphosphat mittels eines Ultraschallmischers suspendiert wurde:

Das enge Kornspektrum des Ausgangsprodukts wurde erheblich verbreitert: $D_{10} = 22 \text{ µm}$, $D_{20} = 15 \text{ µm}$, $D_{30} = 9,8 \text{ µm}$, $D_{50} = 5,2 \text{ µm}$, $D_{70} = 2,7 \text{ µm}$, $D_{90} = 0,9 \text{ µm}$. Durch Sinterung sind feste Agglomerate entstanden, die nur durch Mahlen zerkleinert werden konnten.

Beispiel 6

Hergestellt wurde in Analogie zu den Beispielen 1 bis 3 ein schwarzer Spinellfarbkörper der Formel CoNiCrFeO_4 (FK-Nr. 402), wobei jeweils die Nitrate der Metalle eingesetzt wurden. Der erfindungsgemäße Farbkörper wurde in verschiedenen Anwendungen im Vergleich zu einem klassisch hergestellten nicht-kugelförmigen Farbkörper der gleichen Zusammensetzung (FK-Nr. 24137 der Cerdec AG) untersucht.

a) Inglasur-Dekorfarben-Anwendung (Hochtemperatur-Schnellbrand)

Es wurden 3,75 g Glasfluß (Nr. 10115 der Cerdec AG) mit 1,25 g Farbkörper ohne Vormischen auf einer Anpastrmaschine mit einem Medium (80820 der Cerdec AG) dispergiert. Nach einem Indirektdruck (Abziehbildtechnik) wurde auf Porzellan in einem Gas-Tunnel-Ofen bei 1220 °C (Durchlaufzeit 90 min) gebrannt. Die Tabelle enthält die $L^*a^*b^*$ -Werte nach der CIELAB-Formel (DIN 6174).

FK-Nr.	System	L^*	a^*	b^*
24137	CoNiCrFeO_4	8,47	0,77	0,50
402	CoNiCrFeO_4	6,36	1,05	0,86

Der erfindungsgemäße Farbkörper führte zu einem tieferen schwarz (= geringerer L^* -Wert).

b) Aufglasur-Dekorfarben-Anwendung

Es wurden 4 g Glasfluß (Nr. 10150 der Cerdec AG) mit 1 g Farbkörper ohne Vormischen auf einer Anpastmaschine mit einem Medium dispergiert. Nach einem Indirektdruck wurde auf Porzellan in einem Elektro-Kammer-Ofen bei 820 °C, 120 min Aufheizzeit und 10 min Haltezeit gebrannt.

FK-Nr.	System	L^*	a^*	b^*
24137	CoNiCrFeO ₄	19,43	0,30	-0,10
402	CoNiCrFeO ₄	17,64	0,52	0,11

c) Kunststoff-Einfärbungen

Es wurden 0,75 g Farbkörper mit 2 g PVC-Pasteangepastet, mit einem 300 µm Schlittenabstand zur Folie gezogen und anschließend getrocknet.

FK-Nr.	System	L^*	a^*	b^*
24137	CoNiCrFeO ₄	5,26	0,83	0,54
402	CoNiCrFeO ₄	4,68	0,76	0,92

Patentansprüche

1. Kugelförmiges Farbpigment mit einem mittleren Teilchendurchmesser von kleiner 10 µm auf der Basis eines Oxids, Mischoxids oder Silikats.
2. Kugelförmiges Farbpigment nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um ein Mischoxid mit Spinellstruktur handelt.
3. Kugelförmiges Farbpigment nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch die Formel AB_2O_4 oder $B(AB)O_4$, worin A für ein oder mehrere zweiwertige Kationen aus der Reihe Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} und Cu^{2+} und B für ein oder mehrere dreiwertige Kationen aus der Reihe Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} und Co^{3+} steht, oder gekennzeichnet durch 4,2-Spinelle, worin das zweiwertige Metall für Fe^{2+} , Co^{2+} oder/und Ni^{2+} und das vierwertige Metall für Ti^{4+} oder Zr^{4+} steht.
4. Kugelförmiges Farbpigment nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daß mindestens 80 % der Partikel einen Teilchendurchmesser im Bereich von 0,5 bis 5 µm aufweisen.


5. Verfahren zur Herstellung eines kugelförmigen Farbpigments gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es die Schritte umfaßt:
 - (i) Zubereitung einer eine oder mehrere oxid- oder silikatbildende Metallverbindungen, darunter mindestens einer farbgebenden Metallverbindung in pigmentwirksamer Menge, enthaltenden Lösung, Suspension oder Emulsion,
 - (ii) Überführung der Lösung, Suspension oder Emulsion in ein Aerosol,
 - (iii) Einbringen des Aerosols in einen direkt oder indirekt beheizten Pyrolysereaktor,
 - (iv) Durchführung der Pyrolyse bei einer Temperatur oberhalb der Zersetzungstemperatur der Metallverbindungen und
 - (v) Abscheidung des Pigments aus dem Pyrolysegas.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man das Aerosol vor dem Einbringen in den Pyrolysereaktor, vorzugsweise nach Passage eines Tröpfchenseparators, bei einer Temperatur im Bereich von oberhalb des Siedepunkts der Lösungsmittel bis 250 °C vortrocknet.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Lösungsmittel Wasser oder ein überwiegend Wasser enthaltendes Lösungsmittelgemisch verwendet.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man den Pyrolysereaktor direkt, vorzugsweise mittels einer Knallgasflamme (H_2/O_2 oder $H_2/Luft$) beheizt.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man die Metallverbindungen in Form eines wasserlöslichen Salzes, dessen Anion ein gegebenfalls gleichzeitig anwesendes zweites Kation nicht zur Ausfällung bringt, einsetzt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Herstellung von Farbpigmenten mit Spinellstruktur Verbindungen zweiwertiger Metalle aus der Reihe Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} und Cu^{2+} und Verbindungen dreiwertiger Metalle aus der Reihe

Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} und Co^{3+} und zur Herstellung von 4,2-Spinellen Verbindungen der genannten zweiwertiger Metalle und Verbindungen vierwertiger Metalle aus der Reihe Ti^{4+} und Zr^{4+} in spinellbildendem Molverhältnis einsetzt, wobei jeweils ein oder mehrere zwei- und drei- oder vierwertige Metalle anwesend sein können.


11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man für ein im wesentlichen wäßriges Aerosol zwei- und dreiwertige Metalle in Form ihres Nitrats einsetzt und als Vorstufe für ZrO_2 Zirkoniumtetranitrat oder $\text{ZrOCl}_2 \cdot \text{Hydrat}$ und als Vorstufe für SnO_2 ein Zinntetrachlorid-hydrat einsetzt.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man als SiO_2 -bildende oder silikatbildende Metallverbindung ein im wesentlichen wasserlösliches Organosilan oder -silanol der allgemeinen Formel $(\text{RO})_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_n\text{X}$ oder $[(\text{RO})_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_m\text{NR}'_3]^+\text{A}^-$ oder wasserlösliche Kondensate dieser Verbindungen verwendet, worin R und R' gleich oder verschieden sein können und für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, n für die Zahl 1, 2 oder 3, m für die Zahl 2 oder 3, X für die Gruppe $-\text{COOH}$ oder $-\text{SO}_3\text{H}$ oder ein Salz hiervon und A^- für ein Anion, insbesondere Chlorid, stehen.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß man eine im wesentlichen wäßrige Lösung, enthaltend eine oder mehrere wasserlösliche oxid- oder silikatbildende Metallverbindungen mittels eines Ultraschallverneblers in ein Aerosol überführt, dieses nach Passage eines Tröpfchenseparators zwecks Abscheidung von Tröpfchen mit einem Durchmesser von größer etwa $10 \mu\text{m}$ durch einen auf im Bereich von 120 bis 200 °C beheizten Vortrockner leitet, das vorgetrocknete Aerosol einem mittels einer Knallgasflamme direkt beheizten Pyrolysereaktor zuführt und das Farbpigment mittels eines Sintermetall- oder Keramikfilters vom Pyrolysegas abtrennt.
14. Verwendung der gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 oder der nach dem Verfahren der Ansprüche 5 bis 13 erhältlichen kugelförmigen Farbpigmente sowie nach dem gleichen Verfahren erhältlicher Weißpigmente zum Herstellen von keramischen Dekoren und zum Einfärben von Kunststoffen, synthetischen Folien und Fasern sowie Lacken.
15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß man faserbildende thermoplastische Polymere im Schmelzzustand mit den kugelförmigen Farbpig-

menten einfärbt und anschließend mittels Schmelzspinnen spinn.

16. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß man das kugelförmige Farbpigment ohne Mahlprozess mit einer Glasfritte abmischt und nach Zugabe eines Mediums mittels Siebdruck direkt oder mittels Abziehbildtechnik auf das zu dekorierende Substrat appliziert.



Figur 1



Figur 2



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
23.02.2000 Patentblatt 2000/08

(43) Veröffentlichungstag A2:
20.05.1998 Patentblatt 1998/21

(21) Anmeldenummer: 97119296.8

(22) Anmeldetag: 05.11.1997

(51) Int. Cl.⁷: **C09C 1/00**, C09K 3/00,
C09D 7/12, C04B 33/14,
C08K 3/34, C08K 3/22,
C01B 13/14, D06P 1/44

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.11.1996 DE 19647037

(71) Anmelder:
Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
60287 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:
• Sperlich, Jörg, Dr.
63073 Offenbach (DE)
• Brandes, Ralph, Dr.
35415 Pohlheim (DE)
• Jacobsen, Hauke, Dr.
79618 Rheinfelden (DE)
• Katusic, Stipan
65779 Kelkheim (DE)
• Schulz, Andreas, Dr.
63263 Neu-Isenburg (DE)

(54) **Kugelförmige Farbpigmente, Verfahren zu ihrer Herstellung und deren Verwendung**

(57) Die Erfindung betrifft kugelförmige Farbpigmente mit einem mittleren Teilchendurchmesser von kleiner 10 µm auf der Basis eines Oxids, Mischoxids oder Silikats.

Die Pigmente sind erhältlich mittels Sprüh-Pyrolyse-Technik: Eine oxid- oder silikatbildende Metallverbindungen enthaltende Lösung wird in ein Aerosol überführt und dieses, vorzugsweise nach Vortrocknung, einem Pyrolysereaktor zugeführt; das Pigment wird aus dem Pyrolysegas abgetrennt.

Die erfindungsgemäßen Farbpigmente eignen sich zur Herstellung von keramischen Dekoren und zum Einfärben von Kunststoffen, synthetischen Folien, Fasern sowie Lacken. Aufgrund der Kugelgestalt werden außergewöhnliche anwendungstechnische Eigenschaften erzielt.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 9296

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DATABASE WPI Week 8711 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-075367 XP002115424 & JP 62 027310 A (TOKUYAMA SODA), 5. Februar 1987 (1987-02-05) * Zusammenfassung *	1	C09C1/00 C09K3/00 C09D7/12 C04B33/14 C08K3/34 C08K3/22 C01B13/14 D06P1/44
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 11 (C-468), 13. Januar 1988 (1988-01-13) & JP 62 167206 A (MITSUBISHI CHEM. IND.), 23. Juli 1987 (1987-07-23) * Zusammenfassung *	1,5,14	
Y	& DATABASE WPI Week 8735 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-245842 & JP 62 167206 A (...), 23. Juli 1987 (1987-07-23) * Zusammenfassung *	1,5,14	
X	DATABASE WPI Week 8722 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-154034 XP002115425 & JP 62 091422 A (SUMITOMO METAL MINING ET AL.), 25. April 1987 (1987-04-25) * Zusammenfassung *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C09C
D,X	DE 43 07 333 A (MERCK PATENT) 15. September 1994 (1994-09-15) * Spalte 4, Absatz 3; Anspruch 1; Beispiel 2 *	1,5,14	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 15. September 1999	Prüfer VAN BELLINGEN I.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung eingeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 9296

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,X	EP 0 681 989 A (MERCK PATENT) 15. November 1995 (1995-11-15) * Spalte 1, Absatz 1 * * Spalte 4, Absatz 2 * * Spalte 5, Absatz 2 * -----	1,5,14	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 15. September 1999	Prüfer VAN BELLINGEN I.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

Nummer der Anmeldung

EP 97 11 9296

GEBÜHRENPFLICHTIGE PATENTANSPRÜCHE

Die vorliegende europäische Patentanmeldung enthielt bei ihrer Einreichung mehr als zehn Patentansprüche.

- ☐ Nur ein Teil der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn sowie für jene Patentansprüche erstellt, für die Anspruchsgebühren entrichtet wurden, nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn Patentansprüche erstellt.

MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen, nämlich:

Siehe Ergänzungsblatt B

- ☐ Alle weiteren Recherchegebühren wurden innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Recherchenabteilung nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
- ☐ Nur ein Teil der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind, nämlich Patentansprüche:
- ☒ Keine der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen, nämlich Patentansprüche:

1-13, 14-16 (teilweise)



Europäisches
Patentamt

**MANGELNDE EINHEITLICHKEIT
DER ERFINDUNG
ERGÄNZUNGSBLATT B**

Nummer der Anmeldung

EP 97 11 9296

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen, nämlich:

1. Ansprüche: 1-13, 14-16 (teilweise)

Kugelförmiges Farbpigment (d.h. nicht Weisspigment) mit einem mittleren Teilchendurchmesser kleiner als 10 Mikron; Verfahren zur seiner Herstellung; Verwendungen dieses Pigments.

2. Ansprüche: 14-16 (teilweise)

Verwendungen von Weisspigmenten, erhältlich analog einem Verfahren der Ansprüche 5 bis 13, wie sie zur Herstellung von Buntpigmenten verwendet wurden.

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 97 11 9296

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-09-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 62027310 A	05-02-1987	JP 1633793 C JP 2062481 B	20-01-1992 25-12-1990
JP 62167206 A	23-07-1987	JP 2102977 C JP 8011681 B	22-10-1996 07-02-1996
JP 62091422 A	25-04-1987	JP 1885393 C JP 6010088 B	22-11-1994 09-02-1994
DE 4307333 A	15-09-1994	KEINE	
EP 681989 A	15-11-1995	AU 696353 B AU 1776695 A DE 69508138 D DE 69508138 T ES 2131723 T FI 952335 A JP 7315811 A NO 951898 A US 5614472 A US 5814585 A	10-09-1998 23-11-1995 15-04-1999 21-10-1999 01-08-1999 14-11-1995 05-12-1995 14-11-1995 25-03-1997 29-09-1998

EPO FORM P461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82